

Granulats : Graves de Déconstruction 0/31.5 Mixte

Pétrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie

Elaboration : Concassé

Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :

Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM

Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni éléments putrescibles, concassé, criblé, deferraillé, homogénéisé

Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)

Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Catégorie

GD1 sol M


	0.08	1	2	4	8	16	25	31.5	45	63	VBS
Etendue e											
V.S.S.+U											
V.S.S.	12.00		70.00					100.00			0.10
V.S.I.								80.00	100.00	100.00	
V.S.I.-U											

Partie informative

Résultats de production

du 10/12/25 au 17/12/25

	0.08	1	2	4	8	16	25	31.5	45	63	VBS
Maximum	7.79	16.68	21.49	27.92	39.81	65.80	88.11	96.57	100.00	100.00	0.06
Moyenne Xf	7.12	16.31	20.57	26.21	38.39	64.74	87.39	95.82	100.00	100.00	0.05
Minimum	6.78	15.93	19.97	25.11	36.58	63.63	87.01	95.05	100.00	100.00	0.05
Ecart-type	0.470	0.306	0.663	1.222	1.346	0.886	0.511	0.619	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



DRUET Marion Responsable QSE

