




Granulats : **GRAVILLON 4/6 CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle								
<i>Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage</i>								
Classe granulaire		Norme					Catégorie	
4	6.3	<i>Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043</i>					<i>Code III</i>	
		d/2	d	D	1.4D	2D		
		0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Etendue e			10	10				
V.S.S.+U		6	15	100				34.00
V.S.S.		5	10	98				30.00
V.S.I.			0	88	98	100		
V.S.I.-U			0	83	97			

Partie informative							
<i>Résultats de production</i>							
<i>du 23/05/22 au 19/12/22</i>							
	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Maximum	2.0	2	5	97	100	100	7.10
Moyenne Xf	1.3	2	3	94	100	100	6.62
Minimum	0.7	1	2	92	100	100	6.00
Ecart-type	0.39	0.5	0.9	1.3	0.0	0.0	0.364
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	5



DRUET Marion Responsable QSE