

Granulats : GRAVILLON 4/6 CONCASSE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Classe granulaire

4 6.3

Catégorie

Code III


	d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	2	4	6.3	9	12.5
Etendue e			10	10		
V.S.S.+U		6	15	100		34.00
V.S.S.	2.0	5	10	98		30.00
V.S.I.			0	88	98	100
V.S.I.-U			0	83	97	

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	2	4	6.3	9	12.5	Fl
Maximum	1.6	2	6	93	100	100	10.20
Moyenne Xf	1.1	2	3	91	100	100	7.67
Minimum	0.7	1	2	89	100	100	6.60
Ecart-type	0.23	0.4	0.9	1.3	0.0	0.0	1.183
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	6



DRUET Marion Responsable QSE

