

Granulats : GRAVILLON 4/6 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III


		d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	15	100			34.00
V.S.S.	2.0	5	10	98			30.00
V.S.I.			0	88	98	100	
V.S.I.-U			0	83	97		

Partie informative

Résultats de production

du 16/01/26 au 26/06/26

	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Maximum	2.9	3	6	91	100	100	7.30
Moyenne Xf	1.1	2	3	89	100	100	6.60
Minimum	0.7	1	1	84	100	100	6.00
Ecart-type	0.59	0.8	1.3	1.7	0.0	0.0	0.469
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	5



DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024