

**Granulats :** GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3      10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III


	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	Cg	FI
Etendue e			10	10				
V.S.S.+U		6	20	100				29.00
V.S.S.		5	15	95				25.00
V.S.I.			5	85	98	100		
V.S.I.-U			0	80	97			

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 26/04/21 au 20/12/21

	0.063	3.15	6.3	10	14	20	Cg	FI
Maximum	1.3	2	14	95	100	100	C90/1	13.34
Moyenne Xf	0.9	1	11	92	100	100	C90/1	5.74
Minimum	0.6	1	8	86	100	100	C90/1	0.01
Ecart-type	0.22	0.4	2.1	2.7	0.0	0.0	0.000	3.999
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	3	6



**DRUET Marion Responsable QSE**