

Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Code III

	d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	3.15	6.3	10	14	20
						FI
Etendue e			10	10		
V.S.S.+U		6	20	100		29.00
V.S.S.		5	15	95		25.00
V.S.I.			5	85	98	100
V.S.I.-U			0	80	97	

Partie informative
Résultats de production

du 07/02/22 au 27/06/22

	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.1	4	17	95	100	100	8.16
Moyenne Xf	0.9	1	11	93	100	100	6.68
Minimum	0.1	1	6	87	100	100	5.20
Ecart-type	0.25	0.8	2.6	2.4	0.0	0.0	1.145
Nombre de résultats	16	17	17	17	17	17	5



DRUET Marion Responsable QSE