


**Granulats :** GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire		Norme					Catégorie
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					Code III
		d/2	d	D	1.4D	2D	
	<b>0.063</b>	<b>3.15</b>	<b>6.3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>FI</b>
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			29.00
V.S.S.		5	15	95			25.00
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 23/05/22 au 19/12/22							
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.8	2	15	95	100	100	8.81
Moyenne Xf	1.0	1	11	93	100	100	8.27
Minimum	0.1	1	7	89	100	100	7.40
Ecart-type	0.40	0.5	2.5	1.7	0.0	0.0	0.487
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	5



**DRUET Marion Responsable QSE**

