




Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					Code III
		d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			29.00
V.S.S.		5	15	95			25.00
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

Partie informative
 Résultats de production

	du 19/12/22 au 12/06/23						
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.5	2	15	94	100	100	7.40
Moyenne Xf	1.0	2	11	92	100	100	6.55
Minimum	0.3	1	6	89	100	100	5.60
Ecart-type	0.28	0.5	2.7	1.4	0.0	0.0	0.697
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	6



DRUET Marion Responsable QSE