




Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					Code III
		d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			
V.S.S.		5	15	95			
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

Partie informative
 Résultats de production

du 03/04/23 au 18/12/23						
	0.063	3.15	6.3	10	14	20
Maximum	1.5	3	13	94	100	100
Moyenne Xf	1.0	2	10	92	100	100
Minimum	0.4	1	5	86	100	100
Ecart-type	0.27	0.6	2.2	2.0	0.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE