


Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle			
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage			
Classe granulaire		Norme	Catégorie
6.3	10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Code III

	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	FI
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			29.00
V.S.S.	2.0	5	15	95			25.00
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

Partie informative							
Résultats de production							
du 16/01/26 au 26/06/26							
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.4	2	15	95	100	100	6.80
Moyenne Xf	0.9	1	9	93	100	100	5.70
Minimum	0.6	1	5	91	100	100	4.90
Ecart-type	0.22	0.4	2.8	1.1	0.0	0.0	0.616
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	5



DRUET Marion Responsable QSE