




Granulats : Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie
11.2	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
		d/2	d	D	1.4D	2D	
		0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U		6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

	du 10/01/22 au 27/06/22						
	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Maximum	0.7	2	9	97	100	100	11.70
Moyenne Xf	0.3	1	4	92	100	100	8.13
Minimum	0.0	0	1	84	100	100	5.74
Ecart-type	0.17	0.4	2.1	3.7	0.0	0.0	1.855
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6



DRUET Marion Responsable QSE