



Granulats : Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11.2 22.4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U		6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

du 09/01/23 au 26/06/23

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Maximum	0.7	1	7	98	100	100	7.70
Moyenne Xf	0.4	1	4	94	100	100	7.18
Minimum	0.1	0	2	86	100	100	6.00
Ecart-type	0.12	0.2	0.9	2.2	0.0	0.0	0.587
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6



DRUET Marion Responsable QSE