




**Granulats :** Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

Classe granulaire		Partie contractuelle					Norme	Catégorie
11.2	22.4	Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage					Norme NF P 18-545 Article 10	Code A
		d/2	d	D	1.4D	2D		
		<b>0.063</b>	<b>5.6</b>	<b>11.2</b>	<b>22.4</b>	<b>31.5</b>	<b>45</b>	
Etendue e				15	15			
V.S.S.+U			6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99				20.00
V.S.I.			0	84		98	100	
V.S.I.-U			0	79		97		

Partie informative							
Résultats de production							
du 09/01/24 au 24/06/24							
	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Maximum	0.6	2	5	96	100	100	10.20
Moyenne Xf	0.3	1	3	93	100	100	8.88
Minimum	0.1	0	1	85	100	100	7.60
Ecart-type	0.11	0.4	1.3	2.8	0.0	0.0	1.038
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6



**DRUET Marion Responsable QSE**