

Granulats : Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

11.2	22.4
------	------

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	d/2	d	D	1.4D	2D	Fl	W
	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U		6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	Fl	W
Maximum	0.4	1	6	98	100	100	10.40	1.7
Moyenne Xf	0.2	1	4	96	100	100	9.87	1.1
Minimum	0.0	0	2	95	100	100	9.50	0.8
Ecart-type	0.10	0.3	1.2	1.1	0.0	0.0	0.304	0.20
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	6	23



DRUET Marion Responsable QSE

