

**Granulats :** GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

12.5	20
------	----

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	d/2	d	D	1.4D	2D	Fl
	0.063	6.3	12.5	20	28	40
Etendue e			15	15		
V.S.S.+U	1.8	6	20	100		24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99		20.00
V.S.I.			0	84	98	100
V.S.I.-U			0	79	97	

### Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	Fl
Maximum	0.4	5	15	97	100	100	18.20
Moyenne Xf	0.2	1	9	94	100	100	13.84
Minimum	0.0	0	4	91	100	100	12.10
Ecart-type	0.09	0.8	1.9	1.4	0.0	0.0	1.881
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	7



DRUET Marion Responsable QSE

