


Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	4	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

	du 26/04/21 au 20/12/21						
	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI
Maximum	1.1	4	6	97	100	100	6.30
Moyenne Xf	0.4	1	2	91	100	100	5.48
Minimum	0.1	0	0	85	100	100	4.41
Ecart-type	0.30	0.8	1.4	3.3	0.0	0.0	0.658
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	5



DRUET Marion Responsable QSE

