

Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	4	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	W
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative
Résultats de production

du 10/01/22 au 27/06/22

	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI	W
Maximum	1.5	4	6	96	100	100	6.40	3.4
Moyenne Xf	0.6	2	3	92	100	100	5.03	2.4
Minimum	0.1	0	0	84	100	100	3.80	0.9
Ecart-type	0.37	0.9	1.4	2.9	0.0	0.0	0.944	0.60
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6	25



DRUET Marion Responsable QSE