




Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	4	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

	du 03/04/23 au 18/12/23						
	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI
Maximum	1.4	3	7	96	100	100	6.70
Moyenne Xf	0.6	1	3	89	100	100	5.36
Minimum	0.2	1	1	83	100	100	4.30
Ecart-type	0.31	0.5	1.4	4.1	0.0	0.0	1.000
Nombre de résultats	31	32	32	32	32	32	7



DRUET Marion Responsable QSE