




**Granulats :** GRAVE 0/11.2 ROULEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

**Partie informative**  
*Résultats de production*

	du 01/12/20 au 10/01/22						
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	2.4	55	62	98	100	100	3.82
Moyenne Xf	1.6	50	58	96	100	100	3.59
Minimum	0.8	46	52	95	100	100	3.42
Ecart-type	0.38	2.3	2.6	0.8	0.0	0.0	0.110
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17



**DRUET Marion Responsable QSE**