




Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10					
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM	
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

Partie informative
Résultats de production

	du 31/05/21 au 07/06/22						
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	3.9	55	62	98	100	100	3.88
Moyenne Xf	1.8	49	58	96	100	100	3.63
Minimum	0.3	40	52	95	100	100	3.42
Ecart-type	0.87	3.8	2.7	0.7	0.0	0.0	0.140
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16



DRUET Marion Responsable QSE