




**Granulats :** GRAVE 0/11.2 ROULEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

<b>Partie contractuelle</b>							
<i>Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage</i>							
Classe granulaire		Norme					Catégorie
0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

<b>Partie informative</b>							
<i>Résultats de production</i>							
du 10/01/22 au 28/11/22							
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	3.9	56	70	97	100	100	3.88
Moyenne Xf	2.1	50	62	95	100	100	3.55
Minimum	0.3	40	52	91	100	100	3.26
Ecart-type	1.02	4.8	5.3	1.4	0.0	0.0	0.200
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16



**DRUET Marion Responsable QSE**