



Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative
Résultats de production

du 14/11/22 au 11/12/23

	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	2.1	54	65	97	100	100	3.88
Moyenne Xf	1.5	50	60	95	100	100	3.59
Minimum	0.8	44	52	93	100	100	3.39
Ecart-type	0.34	3.6	3.4	1.4	0.0	0.0	0.150
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE