

Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	11.2
---	------

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 28/11/25

	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	1.9	53	62	96	100	100	4.06
Moyenne Xf	1.3	44	57	94	100	100	3.79
Minimum	0.8	36	53	91	100	100	3.46
Ecart-type	0.31	4.9	2.8	1.5	0.0	0.0	0.170
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE

