

Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 11.2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

				D	1.4D	2D	
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative
Résultats de production

du 12/11/24 au 05/06/26

	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	1.6	50	63	95	100	100	3.98
Moyenne Xf	1.1	44	56	93	100	100	3.83
Minimum	0.6	37	50	91	100	100	3.54
Ecart-type	0.28	3.5	3.8	1.1	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024