



Granulats : GRAVE 0/12,5 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme						Catégorie
0	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10						Code A
					D	1.4D	2D	
		0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Etendue e	6				10			0.6
V.S.S.+U	7.0		64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0		60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0		20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0		16	46	87	97		3.25

Partie informative
Résultats de production

du 26/02/24 au 09/12/24

	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Maximum	2.1	41	69	98	100	100	4.14
Moyenne Xf	1.5	37	63	95	100	100	3.94
Minimum	1.1	33	54	92	100	100	3.73
Ecart-type	0.27	2.5	5.0	1.9	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE