




Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle						
<i>Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage</i>						
Classe granulaire		Norme				Catégorie
0	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10				Code A
				D	1.4D	2D
	0.063	1	4	22.4	31.5	45
Etendue e	6			10		
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98

Partie informative						
<i>Résultats de production</i>						
du 17/04/20 au 22/11/21						
	0.063	1	4	22.4	31.5	45
Maximum	5.3	52	60	99	100	100
Moyenne Xf	2.1	46	56	98	100	100
Minimum	1.3	32	53	97	100	100
Ecart-type	0.92	4.2	1.9	0.8	0.0	0.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17



DRUET Marion Responsable QSE