

Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 22.4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25	

Partie informative
Résultats de production

du 06/04/21 au 03/10/22

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Maximum	5.3	48	58	99	100	100	4.17	6.8
Moyenne Xf	2.3	44	54	98	100	100	3.82	3.6
Minimum	1.3	34	50	97	100	100	3.66	2.1
Ecart-type	1.00	4.1	2.4	0.5	0.0	0.0	0.150	1.10
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17



DRUET Marion Responsable QSE

