

Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	22.4
---	------

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25

Partie informative Résultats de production

du 09/09/24 au 18/12/25

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM
Maximum	2.2	49	58	99	100	100	4.00
Moyenne Xf	1.8	41	57	98	100	100	3.88
Minimum	1.3	38	55	97	100	100	3.63
Ecart-type	0.27	4.1	0.9	0.6	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE

