




**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

Classe granulaire		Partie contractuelle					Catégorie	
		Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage						
		Norme						
0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242					Code B	
		D/2	D	1.4D	2D			
		0.063	5	10	14	20	FM MB	
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	58	89	98		100		
V.S.I.-U	1.0	55	87	97		100		

Partie informative							
Résultats de production							
du 01/02/16 au 06/12/21							
	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75
Moyenne Xf	7.2	69	97	100	100	3.52	0.63
Minimum	4.1	59	96	100	100	3.27	0.47
Ecart-type	1.13	5.2	0.9	0.0	0.0	0.190	0.125
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	14



**DRUET Marion Responsable QSE**