



Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	D/2 5	D 10	1.4D 14	2D 20	FM	MB	W
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	78	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	75	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	55	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 10/05/21 au 13/06/22

	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	6.6	69	99	100	100	4.00	0.75	5.5
Moyenne Xf	5.5	62	98	100	100	3.78	0.72	3.5
Minimum	4.6	57	96	100	100	3.56	0.49	2.1
Ecart-type	0.52	3.5	0.9	0.0	0.0	0.130	0.061	0.80
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17



DRUET Marion Responsable QSE