



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Routier

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Code B


	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
		5	10	14	20		
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	78	100	100			2.50
V.S.S.	9.0	75	99	100			2.00
V.S.I.	3.0	55	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100		

### Partie informative

Résultats de production

du 02/11/21 au 05/12/22

	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	7.5	69	99	100	100	4.00	0.75
Moyenne Xf	5.7	61	97	100	100	3.81	0.72
Minimum	4.6	56	93	100	100	3.57	0.49
Ecart-type	0.72	3.5	1.8	0.0	0.0	0.120	0.062
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	16



DRUET Marion Responsable QSE