


**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

Partie contractuelle								
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								
Classe granulaire		Norme					Catégorie	
0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242					Code B	
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
		5	10	14	20			
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	58	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100			

Partie informative								
Résultats de production								
du 08/08/16 au 22/05/23								
	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75	4.7
Moyenne Xf	6.9	68	97	100	100	3.55	0.63	3.3
Minimum	4.1	59	95	100	100	3.27	0.47	2.3
Ecart-type	1.24	5.4	1.0	0.0	0.0	0.200	0.128	0.70
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	16	17



**DRUET Marion Responsable QSE**

