


**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie	
	0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242				
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0	58	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100		

**Partie informative**  
Résultats de production

	du 15/04/19 au 23/05/25						
	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.89	0.75
Moyenne Xf	7.1	69	97	100	100	3.51	0.69
Minimum	5.3	59	95	100	100	3.27	0.49
Ecart-type	1.04	5.5	1.0	0.0	0.0	0.190	0.102
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



**DRUET Marion Responsable QSE**