



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	1	2	4	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	7.0				83	100	100			2.50	
V.S.S.	6.0				80	99	100			2.00	
V.S.I.	0.0				60	89	98	100			
V.S.I.-U	0.0				57	87	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 13/03/23 au 04/12/23

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Maximum	5.5	19	29	45	77	97	100	100	5.14	0.74	3.3
Moyenne Xf	4.8	15	24	38	70	96	100	100	4.93	0.70	2.8
Minimum	4.0	8	19	31	64	94	100	100	4.74	0.43	1.9
Ecart-type	0.45	2.8	3.2	4.6	4.7	0.8	0.0	0.0	0.140	0.096	0.50
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



Autres caractéristiques		
Los Angeles	EN 1097-2	22.00 % (03/04/2023)
Micro-Deval	EN 1097-1	12.00 % (03/04/2023)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.63 Mg/m ³ (03/04/2023)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (03/04/2023)

DRUET Marion Responsable QSE