



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf. Producteur/Utilisateur


	Norme										Catégorie	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	3.15	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6					20		10				
V.S.S.+U	14.0					76		100				2.50
V.S.S.	12.0					72		99				2.00
V.S.I.	6.0					52		89	98	100		
V.S.I.-U	4.0					48		87	97			

Partie informative

Résultats de production

du 21/06/21 au 03/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB
Maximum	9.1	13	21	31	46	69	83	94	100	100	3.74	0.74
Moyenne Xf	8.3	11	16	24	36	60	82	93	100	100	3.59	0.71
Minimum	7.6	10	14	21	30	55	80	90	100	100	3.27	0.50
Ecart-type	0.40	0.9	2.0	3.3	4.3	3.7	0.9	1.4	0.1	0.0	0.140	0.080
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	4	17	17	17	17	17



Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.53 Mg/m ³ (15/04/2024)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (15/04/2024)

DRUET Marion Responsable QSE