



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme											Catégorie	
	Norme NF P 18-545 Article 10												Code A
0	4												
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6			
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00		
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50		
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10			
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95			

Partie informative
Résultats de production

du 15/04/24 au 09/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	11.6	16	23	36	50	72	94	100	100	3.58	0.74	3.1
Moyenne Xf	10.0	14	21	32	44	67	92	100	100	3.30	0.74	2.3
Minimum	8.2	9	17	25	38	59	89	100	100	3.09	0.74	1.4
Ecart-type	0.97	2.0	2.0	3.8	3.6	4.2	1.7	0.0	0.0	0.160	0.000	0.50
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16



DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.04.43.223 (c) Arcal