

Granulats : SABLE 0/4 SABLE CONCASSE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf. Producteur/Utilisateur

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | D/2 | D | 1.4D | 2D | FM | MB |
|-----------|-------|-------|------|-----|---|---|-----|-----|------|-----|----|------|
| Etendue e | 6 | | | | | | 20 | 10 | | | | |
| V.S.S.+U | 14.0 | | | | | | 76 | 100 | | | | 2.50 |
| V.S.S. | 12.0 | | | | | | 72 | 99 | | | | 2.00 |
| V.S.I. | 6.0 | | | | | | 52 | 89 | 98 | 100 | | |
| V.S.I.-U | 4.0 | | | | | | 48 | 87 | 97 | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 07/03/23 au 12/12/25

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | FM | MB |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Maximum | 9.7 | 13 | 21 | 31 | 46 | 69 | 95 | 100 | 100 | 3.88 | 0.74 |
| Moyenne Xf | 8.5 | 11 | 16 | 23 | 35 | 59 | 93 | 100 | 100 | 3.64 | 0.74 |
| Minimum | 6.4 | 9 | 12 | 18 | 29 | 52 | 90 | 100 | 100 | 3.27 | 0.74 |
| Ecart-type | 0.94 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.150 | 0.000 |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

