

Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620

Catégorie

abis

0	1
---	---

	D	1.4D	2D		
0.063	1	1.4	2	FM	MB
0.125					
0.25					
0.5					

Etendue e	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
V.S.S.+U				56		100			2.00
V.S.S.				55		99			1.50
V.S.I.				5		89	95	100	
V.S.I.-U				4		84	94	98	

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	8.0	15	28	72	96	99	100	2.25	0.50
Moyenne Xf	2.0	7	24	65	93	98	100	2.12	0.49
Minimum	0.8	5	20	55	91	97	100	2.01	0.49
Ecart-type	1.57	2.0	2.4	4.8	1.2	0.5	0.0	0.060	0.002
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	19

