

**Granulats :** SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	1
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620

Catégorie


abis

	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e			50		10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

**Partie informative**  
Résultats de production

du 09/01/23 au 26/06/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	3.8	11	31	85	98	100	100	2.12	0.50
Moyenne Xf	2.0	7	25	79	97	99	100	1.92	0.50
Minimum	1.0	4	21	66	91	96	100	1.80	0.49
Ecart-type	0.71	2.2	2.5	4.2	1.5	0.8	0.0	0.070	0.002
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26



DRUET Marion Responsable QSE

