



Granulats : Graves de Déconstruction 0/80 Mixte
Péetrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie
Elaboration : Concassé
Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :
 Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
 Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni elements putrescibles, concassé, criblé, deferrailé, homogénéisé
 Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
 Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Catégorie										
	0	80	GD1 - sol M								
	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150
Etendue e											
V.S.S.+U											
V.S.S.	12.00		70.00							100.00	
V.S.I.									80.00		
V.S.I.-U											

Partie informative

Résultats de production

	du 19/02/24 au 29/02/24										
	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150
Maximum	7.01	15.70	22.59	27.35	39.32	54.17	69.31	75.87	91.02	100.00	100.00
Moyenne Xf	6.21	14.76	21.24	26.34	37.90	52.72	67.68	74.96	89.83	100.00	100.00
Minimum	5.70	13.21	18.71	24.79	35.17	50.68	64.63	73.73	87.72	100.00	100.00
Ecart-type	0.568	1.109	1.794	1.114	1.934	1.485	2.163	0.902	1.497	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



DRUET Marion Responsable QSE