

Granulats : Grave 0/80 Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Réf. Producteur/Utilisateur


	D/2												D		W	VBS		
	0.063	0.08	0.25	1	2	4	5	8	12.5	16	20	31.5	40	50			63	80
Etendue e	6												20			10		
V.S.S.+U																		
V.S.S.																99		
V.S.I.																89		
V.S.I.-U																		

Partie informative

Résultats de production

du 14/10/21 au 03/12/21

	0.063	0.08	0.25	1	2	4	5	8	12.5	16	20	31.5	40	50	63	80	W	VBS
Maximum	2.4	6	7	10	13	17	19	26	33	37	44	56	67	82	100	100	4.3	0.08
Moyenne Xf	2.0	4	6	7	9	12	13	20	28	34	40	55	64	74	88	95	2.6	0.08
Minimum	1.7	2	6	3	5	7	9	15	25	31	39	52	59	69	78	86	1.6	0.07
Ecart-type	0.37	1.5	0.8	2.6	3.3	4.2	4.7	4.5	3.3	2.2	2.1	1.7	3.2	4.8	8.0	5.4	1.10	0.010
Nombre de résultats	2	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



DRUET Marion Responsable QSE